



Чист никел - ползва се за навиване на нагреватели за електрониката - [DNA40D](#) и [DNA25D](#)

#### Технически данни:

Съпротивление на метър:

Диаметър: 0,35 мм.

Дължина: 1 м.

Chemical Composition - 99.6% Pure Nickel

Density - 8.89 g/cm<sup>3</sup>

Melting Point - 1446° c

Coefficient Of Expansion (20-100°c) - 13.3 ìm/m °C

Modulus Of Rigidity - 81 kN/mm<sup>2</sup>

Modulus Of Elasticity - 204kN/mm<sup>2</sup>

Electrical Resistivity - 9.6 ìW . cm

Thermal Conductivity - 702 W/m.°C

Сравнение на двата вида никел Ni200:

#### Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.